



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0106

检测报告

编号: CY24A11060

受检单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司

样品名称: 轻奢素石陶瓷砖(FDH-M)

规格型号: 750mm×1500mm×10mm

检测类别: 抽样检测 (型式检验)

中国检测试验控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心



检测报告

编号: CY24A11060

第 1 页 共 3 页

样品名称	轻奢素石陶瓷砖(FDH-M)	检测类别	抽样检测(型式检验)
受检单位	蒙娜丽莎集团股份有限公司	商 标	蒙娜丽莎
生产单位	蒙娜丽莎集团股份有限公司	规格型号	750mm×1500mm×10mm
联系地址	广东省佛山市南海区西樵镇入下工业区	联系电话	/
抽样单位	中国国检测试控股集团陕西有限公司	样品等级	优等品
抽样地点	仓库	生产日期/批号	2024年10月27日
抽样基数	3000箱	抽样日期	2024年12月10日
抽样数量	21块	抽样人	马转娥、毛鲜变
抽样方式	随机抽样	封样人	马转娥、毛鲜变
封样状态	完好	到样日期	2024年12月26日
样品状态	满足检测要求	检测日期	2024年12月31日 2025年02月20日
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页		
判定依据	GB/T 4100-2015《陶瓷砖》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、Q/MNLS 1-2024《瓷质砖(吸水率 $E \leq 0.5\%$)》、HJ 297-2021《环境标志产品技术要求 陶瓷砖(板)》、参照JC/T 908-2013《人造石》		
检测项目	见第2~3页		
检测结论	经检测,抽检产品所检项目的检测结果符合GB/T 4100-2015标准附录G、Q/MNLS 1-2024标准、GB 6566-2010标准中A类、HJ 297-2021标准的技术要求。检测结果见第2~3页。		
备注:	1、检测地点:陕西省西咸新区沣东新城沣东大道2751号。 2、N/A表示该样品不适用条款。 3、该样品不属于人造石。客户指定参照JC/T 908-2013标准进行莫氏硬度项目检测。检测数据仅供参考。 4、样品描述:名义尺寸:750mm×1500mm×10mm、工作尺寸:750mm×1500mm×10mm、墙地两用、有釉、平整。 5、序号第1~23号项目为型式检验项目。 6、Q/MNLS 1-2024(蒙娜丽莎集团股份有限公司于2024年05月23日10点24分公开)规定产品分为优等品和正品两个等级,所用试验方法与GB/T 4100-2015和GB 6566-2010相同。		

签发日期: 2025年02月20日
(检测专用章)

检测专用章

批 准:

审 核:

编 制:

中国国检测试控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心

检测报告

编号: CY24A11060

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据	
1	长度	±0.6%, ±2.0 mm	+0.03% ~ +0.04% +0.47mm ~ +0.65mm	符合	GB/T 3810.2-2016	
2	宽度	±0.6%, ±2.0 mm	+0.05% +0.36mm ~ +0.38mm	符合	GB/T 3810.2-2016	
3	厚度值	≤13.5mm	10.0mm	符合	/	
4	厚度偏差	优等品: ±4%, ±0.5mm 正 品: ±5%, ±0.5mm	+0.10% ~ +1.00% +0.01mm ~ +0.10mm	优等品	GB/T 3810.2-2016	
5	边直度	±0.5%, ±1.5mm	-0.02% ~ +0.01% -0.23mm ~ +0.07mm	符合	GB/T 3810.2-2016	
6	直角度	±0.5%, ±2.0mm	-0.01% ~ +0.01% -0.10mm ~ +0.14mm	符合	GB/T 3810.2-2016	
7	表面平整度	±2.0mm	+0.19mm ~ +0.51mm	符合	GB/T 3810.2-2016	
8	表面质量	优等品: 至少 95%主要区域 距 1.0m 观察, 无明显缺陷 正 品: 至少 95%主要区域 距 2.0m 观察, 无可见缺陷	距 1.0m 观察, 无明显 缺陷	优等品	GB/T 3810.2-2016	
9	吸水率(%)	优等品: 平均值: E≤0.3 单个值: E≤0.4 正 品: 平均值: E≤0.5 单个值: E≤0.6	平均值: 0.07 单个值: 0.06 ~ 0.08	优等品	GB/T 3810.3-2016	
10	破坏强度(N) ¹⁾	优等品: 厚度≥7.5 mm, ≥1400 厚度<7.5 mm, ≥800 正 品: 厚度≥7.5 mm, ≥1300 厚度<7.5 mm, ≥700	平均值: 2589	优等品	GB/T 3810.4-2016	
11	断裂模数(MPa) ¹⁾	平均值: ≥35 单个值: ≥32	平均值: 47 最小值: 46	符合	GB/T 3810.4-2016	
12	耐磨性	无釉 (mm ³)	单个值: ≤175	N/A	N/A	GB/T 3810.6-2016
		有釉	报告级别和转数	3级 (1500转)		GB/T 3810.7-2016
13	抗热震性	报告可见缺陷数	无可见缺陷		GB/T 3810.9-2016	
14	抗釉裂性	无釉裂	无釉裂	符合	GB/T 3810.11-2016	
15	抗冻性	无裂纹或剥落	无裂纹和剥落	符合	GB/T 3810.12-2016	
16	静摩擦系数	单个值: ≥0.50	干法最小值: 0.68	符合	GB/T 4100- 2015 附录 M	

检测报告

编号: CY24AT1060

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据	
17	湿膨胀(mm/m)	报告湿膨胀的平均值	0.03		GB/T 3810.10-2016	
18	抗冲击性	报告平均恢复系数	0.84		GB/T 3810.5-2016	
19	耐污染性	有釉	最低3级	5级	符合	GB/T 3810.14-2016
		无釉	报告等级	N/A		
20	耐化学腐蚀性(级)	家庭化学试剂和游泳池盐类	有釉: 不低于 GB 无釉: 不低于 UB	GA	符合	GB/T 3810.13-2016
		低浓度酸和碱	报告等级	GLA		
		高浓度酸和碱	报告等级	GHA		
21	铅镉溶出量 (mg/dm ²) ²⁾	报告数值	铅溶出量: <0.003 镉溶出量: <0.001		GB/T 3810.15-2016	
22	线性热膨胀系数	报告线性热膨胀系数	$\alpha_1=4.12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ $\alpha_2=4.32 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$		GB/T 3810.8-2016	
23	放射性核素限量	A类: $I_{Ra} \leq 1.0, I_{\gamma} \leq 1.3$ B类: $I_{Ra} \leq 1.3, I_{\gamma} \leq 1.9$ C类: $I_{\gamma} \leq 2.8$	$I_{Ra}=0.7$ $I_{\gamma}=1.1$	A类	GB 6566-2010	
24	可溶性铅含量 ³⁾	$\leq 15\text{mg/kg}$	<0.3mg/kg	符合	HJ 781-2016	
25	可溶性镉含量 ³⁾	$\leq 2\text{mg/kg}$	<0.1mg/kg	符合	HJ/T 299-2007	
26	莫氏硬度	石英石 ≥ 5 级 岗石 ≥ 3 级	6级		参照 JC/T 908-2013-附录 A	
(此处空白)						
<p>备注:</p> <p>1) 该样品切割为 750mm×375mm 进行此项检测。</p> <p>2) 铅溶出量检出限: 0.003mg/dm²、镉溶出量检出限: 0.001mg/dm²。</p> <p>3) 可溶性铅含量检出限: 0.3mg/kg、可溶性镉含量检出限: 0.1mg/kg。</p>						

说明

Notice

1. 本报告无本实验室“检测专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2. 本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3. 本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本实验室提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5. 委托人对其提供的检验检测样品和委托信息的代表性与真实性负责。检验检测结果仅证明收到的样品所检测项目的符合性情况。

The test samples and commission information are provided and responsible by the applicant. Test results prove the items conformity of the samples only.

6. 本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本实验室联系方式:

地 址：陕西省西咸新区沣东新城沣东大道2751号

业务联系：4006030606（029）68225880

报告查询：（029）68225839 / ctcreportinquiry@126.com

邮 编：710116

网 址：www.ceramicstest.com

